



## FEINPUTZ POROment - Feuchtmauerputz



**Produkt:** Werksgemischter, hydraulischer Trockenfertigmörtel für händische und maschinelle Verarbeitung für innen und außen (gestrichen) gut zu verarbeiten, mit Reibstruktur, weiß.

**Untergrundvorbereitung / Mischzeit:** Freifallmischer 10 Minuten mischen. Auch Zwangsmischer und Quirl geeignet. Nicht übermischen!

**Vorbereitung:** Vor Beginn der Putzarbeiten den Grundputz/Grobputz vornässen.

**Verarbeitung:** POROment Feinputz mit dem Hobel über Kornstärke aufziehen und dann wenn der Putz angezogen hat, mit dem Styroporbrett glätten bzw. reiben. Putzdicke 2-4mm.

**Nachbehandlung:** Frische Putzflächen sind vor direkter Sonneneinstrahlung, Schlagregen, Wind u. Frost ausreichend zu schützen. Anstriche dürfen erst erfolgen wenn der Verputz optisch komplett trocken erscheint. Farbansätze müssen bezüglich Dampfdiffusion u. Wasseraufnahme zum System passen. Wir empfehlen unsere dafür entwickelten Biofarben auf Silikat- bzw. Kalkbasis (innen). **Im Außenbereich muss der Putz unbedingt mittels Farbe oder Oberflächen - Hydrophobierung gegen eindringende Feuchtigkeit (Spritzwasser, Schlagregen) geschützt werden.**

**WICHTIG: Dispersionsfarben, Silikonharzfarben sowie Farben mit organischen Anteilen (>3%) dürfen nicht verwendet werden.**

**Technische Daten:** Putzmörtel nach ÖNORM EN 998-1

**Materialbasis:** Zement, Kalkhydrat u. Quarzsand sowie POROment Additiv

**Körnung:** 0 – 1 mm

**Anmachwasser:** ca. 7 - 8 Liter

**Verarbeitungszeit:** ca. 2 Stunden

**Verarbeitungstemperatur:** > +5 Grad Luft- u. Bauteiltemperatur

**Trockenrohichte:** ca. 1500kg/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:** CS II

**Wasserdampfdiffusionskoeffizient:**  $\mu < 8$

**Wärmeleitfähigkeit:** 0,41 W(mk)

**Brandverhalten:** A1

**Verbrauch:** ca. 2-3kg pro m<sup>2</sup> bei 2mm Putzdicke

Der Verbrauch hängt sehr von der genauen Ausführung des Grundputzes ab. Ein praxisbezogener Ansatz ist ca. **5m<sup>2</sup> Putzfläche pro Sack.**

**Lieferform:** Paletten mit 42 Sack á 25kg. (=1.050 kg)

**Haltbarkeit:** In geschlossenen Räumen original verpackt mindestens 12 Monate ab Herstellungsdatum

**Hinweise:** POROment FP enthält Zement und Kalk, reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch. Haut u. Augen schützen. Bei Kontakt gründlich mit Wasser spülen ggf. Arzt aufsuchen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Bei Verwendung als Außenputz ist der Putz gegen eindringende Feuchtigkeit zu schützen (Anstrich oder Oberflächenhydrophobierung). Die Funktionsdauer eines Saniersystems hängt wesentlich vom Feuchtigkeitsschutz und Salzanfall aus dem Untergrund ab. Zweckmäßig ist deshalb, als Zusatzmaßnahme einen Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit in das Mauerwerk einzusetzen. Von den Angaben dieses Merkblatts abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich von uns bestätigt werden.

### Bautenschutz Buschek GmbH, A - 7011 Siegendorf, St. Margarethner Str. 49

Tel.: +43 (0) 2687/42717  
Fax: +43 (0) 2687/42717/15  
e-mail: office@buschek.at

Firmenbuch Nr.: FN 281366z  
Landesgericht Eisenstadt  
Firmensitz: 7011 Siegendorf  
Geschäftsführer: Alfred Buschek

UID-Nr.: ATU62732207  
DGNr.: 900904666  
ARA Nr.: 15810

Raiffeisen Landesbank BGLD  
BLZ: 33000 Kto.-Nr. 1.098.573  
BIC-Nr.: RLBBAT2E  
IBAN-Nr.: AT96 3300 0000 0109 8573

