

AUSSCHREIBUNGSTEXT POROment® Spezialmörtel zur Gebäudesanierung



1a) - Vorarbeiten

Altputz, Schlämmen, Anstriche oder sonstige Beschichtungen an den Wänden in zusammenhängender Fläche, in einheitlicher Höhe, restlos abschlagen bzw. entfernen. Mauerwerksfugen etwa 1 bis 2 cm tief auskratzen oder mit Hochdruckreiniger ausspritzen. Der Wandbildner ist so zu reinigen, dass keine Rückstände von Putzresten, Teer und dergleichen vorhanden sind. Sofortige Beseitigung des Bauschuttes. Bei nicht tragfähigem Untergrund Putzträger verwenden!

.....m² E.P. EUR Pos.P. EUR

1b) – Abstrahlen der gesamten Wand- und Deckenflächen (Gewölbe) mittels Schmelzkammerschlacke (Aluminiumsilikat), frei von wasserlöslichen Salzen.

.....m² E.P. EUR Pos.P. EUR

2 - Ausbesserungsarbeiten von ausgebrochenem Mauerwerk

Die auszubessernden Stellen intensiv vornässen. Unebenheiten sowie Risse mit **POROment®** Putzmörtel ausgleichen, größere Ausbrüche mit Ziegel und **POROment®**-Putzmörtel ausmauern.

.....m² E.P. EUR Pos.P. EUR

3 - Putzarbeiten – **POROment®**-Feuchtmauerputz

Herstellerangabe: Buschek GmbH, A-7011 Siegendorf, www.buschek.at

a) Vorspritzer: Die freigelegten Flächen ca. 1/2 Std. vor Beginn der Putzarbeiten 1 - 2 mal intensiv mit Schlauch anfeuchten (Betonuntergrund entsprechend häufiger). Vorspritzer laut Verarbeitungsanleitung herstellen und ca.5 mm dick 100% deckend anwerfen.

.....m² Wände E.P. EUR Pos.P. EUR

.....m² Decken E.P. EUR Pos.P. EUR

b) Putzlagenmörtel: **POROment®**-Vorspritzer intensiv anfeuchten, Putzlagenmörtel laut Verarbeitungsanleitung herstellen und mindestens 2,5 bis 3,0 cm dick mit Kelle warzenförmig anwerfen (Nass in Nass), dann mit Metallbrett von unten nach oben ziehend ausgleichen (nicht reiben) und mit Holzlatte abziehen.

.....m² Wände E.P. EUR Pos.P. EUR

.....m² Decken E.P. EUR Pos.P. EUR

.....m²/cm Mehrstärken E.P. EUR Berechnung nach tatsächlichem Materialverbrauch

4 Feinputz: Nach Abbinden der Putzlage diese intensiv anfeuchten, Feinputz laut Verarbeitungsanleitung herstellen und dünn aufbringen.

.....m² Feinputz E.P. EUR Pos.P. EUR

Summe EUR

zzgl. 20 % MWSt. _____

Gesamtbetrag EUR.....

Die allgemeinen Regeln der Bautechnik sowie die Verarbeitungs- u. Mischanleitung von Poroment müssen eingehalten werden.

Bautenschutz Buschek GmbH, A - 7011 Siegendorf, St. Margarethner Str. 49

Tel.: +43 (0) 2687/42717
Fax: +43 (0) 2687/42717/15
e-mail: office@buschek.at

Firmenbuch Nr.: FN 281366z
Landesgericht Eisenstadt
Firmensitz: 7011 Siegendorf
Geschäftsführer: Alfred Buschek

UID-Nr.: ATU62732207
DGNr.: 900904666
ARA Nr.: 15810

Raiffeisen Landesbank BGLD
BLZ: 33000 Kto.-Nr. 1.098.573
BIC-Nr.: RLBBAT2E
IBAN-Nr.: AT96 3300 0000 0109 8573

