

AUSSCHREIBUNGSTEXT KALKopor® Spezialmörtel zur Gebäudesanierung



1 - Vorarbeiten

Altputz, Schlämmen, Anstriche oder sonstige Beschichtungen an den Wänden in zusammen-hängender Fläche, in einheitlicher Höhe, restlos abschlagen bzw. entfernen. Mauerwerksfugen etwa 1 bis 2 cm tief auskratzen oder mit Hochdruckreiniger ausspritzen. Sofortige Beseitigung des Bauschuttes. Bei nicht tragfähigem Untergrund Putzträger verwenden!

.....m² E.P. EUR Pos.P. EUR

1a) – Abstrahlen der Wände mit Aluminium-Silikat mittels Hochleistungssandstrahlgebläse.

.....m² E.P. EUR Pos.P. EUR

2 - Ausbesserungsarbeiten von ausgebrochenem Mauerwerk

Die auszubessernden Stellen intensiv vornässen. Unebenheiten sowie Risse mit **KALKopor®** Putzmörtel ausgleichen, größere Ausbrüche mit Ziegel und **KALKopor®**-Putzmörtel ausmauern.

.....m² E.P. EUR Pos.P. EUR

3 - Putzarbeiten – **KALKopor®**- Spezialputzmörtel

a) Vorspritzer: Die freigelegten Flächen ca. 1/2 Std. vor Beginn der Putzarbeiten 1 - 2 mal intensiv mit Schlauch anfeuchten (Betonuntergrund entsprechend häufiger). Vorspritzer laut Verarbeitungsanleitung mit **KALKopor** herstellen und ca.5 mm dick 100% deckend anwerfen.

.....m² Wände E.P. EUR Pos.P. EUR

.....m² Decken E.P. EUR Pos.P. EUR

b) Putzlagenmörtel: **KALKopor®**-Vorspritzer intensiv anfeuchten, Putzlagenmörtel laut Verarbeitungsanleitung herstellen und mindestens 25 mm dick mit Kelle warzenförmig anwerfen, dann mit Traufel von unten nach oben ziehend ausgleichen (nicht reiben) und mit Holzlatte abziehen.

.....m² Wände E.P. EUR Pos.P. EUR

.....m² Decken E.P. EUR Pos.P. EUR

.....m²/cm Mehrstärken E.P. EUR

Berechnung der Mehrstärken erfolgt nach dem tatsächlichen Materialverbrauch

4 - Feinputz/Schlämme/Glätte: Nach Abbinden der Putzlage diese intensiv anfeuchten, Feinputz laut Verarbeitungsanleitung herstellen und dünn aufbringen.

.....m² Feinputz E.P. EUR Pos.P. EUR

Summe EUR

zzgl. 20 % MWSt. _____

Gesamtbetrag EUR

Die KALKopor Misch- u. Verarbeitungsrichtlinien und die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden.

Bautenschutz Buschek GmbH, A - 7011 Siegendorf, St. Margarethner Str. 49

Tel.: +43 (0) 2687/42717
Fax: +43 (0) 2687/42717/15
e-mail: office@buschek.at

Firmenbuch Nr.: FN 281366z
Landesgericht Eisenstadt
Firmensitz: 7011 Siegendorf
Geschäftsführer: Alfred Buschek

UID-Nr.: ATU62732207
DGNr.: 900904666
ARA Nr.: 15810

Raiffeisen Landesbank BGLD
BLZ: 33000 Kto.-Nr. 1.098.573
BIC-Nr.: RLBBAT2E
IBAN-Nr.: AT96 3300 0000 0109 8573

